

# BSP

I **NASTRI BIADESIVI BSP** SONO INDISPENSABILI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO X IL MONTAGGIO DI MODANATURE, PIASTRE SPECCHIO, CORNICI, PROFILI VARI, IN CUI E' NECESSARIO AVERE ALTA COESIONE ED IL GIUSTO SPESSORE.

TRE TIPOLOGIE DI PRODOTTO:


- 1) SCHIUMA ACRILICA GRIGIO SCURA, UNA MASSA ADESIVA ACRILICA OMOGENEA E VISCOELASTICA CON FILM DI PE ROSSO.
- 2) SCHIUMA DI POLIETILENE, MENO ELASTICA MA PIU' RESISTENTE, UN GIUSTO CONNUBIO QUALITA' PREZZO.
- 3) BIADESIVO POLIESTERE TRASPARENTE, UN BIADESIVO SOTTILISSIMO MA RESISTENTE.  
MASSIMA ADESIONE CON IL MINIMO SPESSORE



NASTRO BIADESIVO SCHIUMA ACRILICA CARTA ROSSA, 0,8 mm DI SPESSORE, UNA "MOUSSE" DI COLLA CHE OFFRE UNA ELEVATA FORZA ADESIVA. IDEALE PER APPLICAZIONI PARTICOLARMENTE CRITICHE COME MODANATURE PORTA E GUARNIZIONI PARAURTI.

SPESSORE: 0,8 mm  
LUNGHEZZA: 5/10/15 Mt.  
LARGHEZZA: 6/9/12/16/20 mm

METODO		UNITA' DI MISURA	VALORE
Spessore totale supporto+adesivo	AFERA 5006	Microns $\mu$	800
Spessore liner	AFERA 5006	Microns $\mu$	140
Peel Adhesion	AFERA 5001	N/25 mm	60
Resistenza alla temperatura			- 30 °C + 120 °C



NASTRO BIADESIVO SCHIUMA DI POLIETILENE CARTA BLU, 0,8 mm DI SPESSORE, IDEALE X MODANATURE PORTA. UN GIUSTO CONNUBIO QUALITA'/PREZZO.

SPESSORE: 0,8/1,6 mm  
LUNGHEZZA: 5/10/15 Mt.  
LARGHEZZA: 6/9/12/16/20 mm

METODO		UNITA' DI MISURA	VALORE
Spessore totale supporto+adesivo	AFERA 5006	Microns $\mu$	800
Spessore liner	AFERA 5006	Microns $\mu$	140
Peel Adhesion	AFERA 5001	N/25 mm	30
Resistenza alla temperatura			- 30 °C + 120 °C



NASTRO BIADESIVO POLIESTERE TRASPARENTE, GRANDE FORZA, BASSO SPESSORE, APPENA 0,2 mm, IDEALE PER TUTTE LE APPLICAZIONI CHE HANNO BISOGNO DI UN BIADESIVO SOTTILISSIMO.

SPESSORE: 0,2 mm  
LUNGHEZZA: 15/25 Mt.  
LARGHEZZA: 6/9/12/16 mm

METODO		UNITA' DI MISURA	VALORE
Spessore totale supporto+adesivo	AFERA 5006	Microns $\mu$	200
Spessore liner	AFERA 5006	Microns $\mu$	120
Peel Adhesion	AFERA 5001	N/25 mm	70
Resistenza alla temperatura			- 30 °C + 120 °C

**DISTRIBUITO da: SAR srl**

Sede amm.: CONVERSANO (BA) • Via Oronzo Marangelli, 27 • Tel. +39 080.495.54.24 • Cell. +39 331.608.44.83

Sede Legale: MADDALONI (CE) • Via Cancelli, 262 • Tel. +39 0823.40.65.49 • Cell. +39 324.635.14.63

web: [www.grigliesar.it](http://www.grigliesar.it) • email: [grigliesar@libero.it](mailto:grigliesar@libero.it)